

dekorativni premaz

Lasur



| | |
|------------------|---|
| Proizvod | Pripravljena lazura za dekorativno oblikovanje stenskih in fasadnih površin. |
| Sestavine | Organska veziva, mineralni barvni pigmenti, dodatki, voda. |
| Lastnosti | Vremensko obstojna, zelo mehansko odporna, zelo vodoodbojna in paroprepustna barvna lazura. |
| Uporaba | Baumit Lasur uporabljamo kot dekorativni lazurni premaz na zunanjih in notranjih površinah. |



| | |
|--|---|
| Tehnični podatki | <p>gostota ca. 1,0 kg/dm³</p> <p>pH-vrednost 11</p> <p>stopnja sijaja brez sijaja</p> <p>difuzijska upornost prehodu vodne pare (μ) ca. 50</p> <p>poraba materiala (na fino podlago) ca. 0,08 - 0,1 kg/m² za 1x sloj</p> <p>barve 8 barv</p> <p>čas sušenja do 12 ur (pri nižji temperaturi ali višji vlažnosti se lahko podaljša)</p> |
| Označevanje po zakonu o kemikalijah | <p>P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.</p> <p>P102: Hraniti zunaj dosega otrok.</p> <p>P501: Odstraniti vsebino/posodo skladno z veljavno nacionalno zakonodajo.</p> |
| Skladiščenje | 12 mesecev, v originalni, dobro zaprti embalaži, na suhem in hladnem, brez nevarnosti zmrzovanja. |
| Kontrola kakovosti | Stalna kontrola proizvajalca. |
| Pakiranje | V plastičnih vedrih po 5 in 15 kg. |
| Obdelava Podlaga | Podlaga mora biti čista, nosilna, suha, nezmrznjena, vpojna, odprašena, brez cvetenja ter brez razpok in prostih delcev. Zadostiti mora ustreznim standardom npr. ÖNORM B 3346 in ÖNORM B 2230. |

Primerne podlage:

- apneno-cementni in cementni zaribani ometi
- beton in druge mineralne podlage
- dobro sprijeti mineralni in silikatni premazi ter ometi
- dobro sprijeti disperzijski premazi ter ometi
- dobro sprijeti silikonski premazi ter ometi

Pogojno primerne podlage (poskusna površina):

- apneni ometi in premazi (**obvezno paziti na karbonatizacijo!**)

Neprimerne podlage:

- umetne mase in smole
- laki oz. oljni premazi in klejne barve

Obdelava**Priprava podlage:**

- slabo ali neenakomerno vpojne površine izenačimo z Baunit TiefenGrund | MultiPrimer
- kredaste in rahlo peskaste površine utrdimo z Baunit TiefenGrund | MultiPrimer
- močno peskaste in drobljive površine utrdimo z Baunit PutzFestiger | ReCompact (upoštevamo navodila v tehničnem listu)
- sigasto površino mehansko odstranimo
- maščobne delce na betonu odstranimo z uporabo posebnega odstranjevalca maščobnih delcev in operemo s curki vroče pare ali vode
- umazane površine očistimo
- površine, prekrte z algami, obdelamo s posebnimi sredstvi za odstranjevanje alg (npr. Baunit SanierLösung | FungoFluid)
- slabo sprijete, preperete premaze odstranimo
- poškodovane oziroma razpokane mineralne površine izravnamo z ustrezno izravnalno maso, npr. Baunit StarContact, v katero po potrebi vtisnemo mrežico Baunit StarTex

Vgrajevanje**Priprava:**

Glede na zasnovo pred nanosom Lasur pripravimo predhodni nanos z izravnalno maso, barvo ali zaključnim ometom.

Upoštevamo navodila za posamezen proizvod.**Končni premaz:**

Odvisno od ciljnega videza nanesemo 1 – 3 premaze Lasur.

Odvisno od tehnike, material nanašamo s ščetko, z valjčkom, s ploščatim ali z okroglim čopičem, z gobo ali s krpo.

Za pripravo ustrezne gostote lahko material razredčimo z max. 5 % vode. Za prilagoditev intenzivnosti barvnega odtenka uporabimo Baunit Finish.

Splošna navodila

Temperatura zraka, podlage in materiala mora biti v času med nanašanjem in vezanjem nad + 5°C.

Zaščita pred vremenskimi vplivi:

V času nanašanja in sušenja preprečimo vpliv direktnih sončnih žarkov, dežja in močnega vetra, v nasprotnem primeru moramo površine ustrezno zaščititi (npr. uporaba fasadnih mrež).

Visoke temperature poleti skrajšajo čas sušenja (zaključni sloj se lahko "zažge").

Velika vlažnost zraka in nižje temperature lahko znatno podaljšajo čas vezanja, vplivajo pa lahko tudi na enakomernost barve.

Na enakomernost barvnega tona vplivajo tudi: podlaga, temperatura in vlažnost zraka.

Neenakomernost barve (lisavost) povzročajo predvsem deli fasadnih površin (senca fasadnega odra), nepravilnosti v podlagi (struktura, vpojnost) oz. spremenljivi vremenski pogoji.

Enakomernost barvnih odtenkov zagotovimo le, če uporabljamo pripravljene barve iz ene proizvodne šarže. Priporočamo, da ves potreben material za objekt naročite naenkrat, pri naknadnih naročilih pa obvezno navedite številko šarže.

Varnostno opozorilo: Oči, kožo in okolico obdelovanih površin, posebno steklene, keramične, klinker in lakirane ter kovinske površine in površine iz naravnega kamna je potrebno zaščititi. Morebitne madeže speremo z veliko vode in ne čakamo, da se osušijo.

Orodje in naprave takoj po uporabi očistimo z vodo.

Ostala obvestila

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletni izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.