

# CT 75

**Silikonski zaključni omet,  
žlebičasta struktura,  
zrna 2,0 mm**



Etiketa št.  
CT 75 11.11

## LASTNOSTI

- ▶ odporen na umazanijo
- ▶ odporen na mehanske poškodbe
- ▶ zelo obstojne barve

## PODROČJE UPORABE

Za izdelavo tankoslojnih ometov na betonskih podlagah in običajnih ometih. Znotraj stavb tudi na mavčnih podlagah in ivernih ploščah, mavčno-kartonskih ploščah itn.

CT 75 se lahko uporablja tudi kot zaključni omet v večplastnih sistemih zunanje toplotne izolacije stavb Ceresit Ceretherm (ETICS) z uporabo stiropornih plošč in kamene volne. Primeren zlasti za pregrade, kjer je potrebna visoka paroprepustnost.

## PRIPRAVA PODLAGE

Podlaga mora biti ravna, nosilna, suha in brez masti, bitumov, prahu in drugih snovi, ki zmanjšajo oprijemljivost. Obstoječo umazanijo, šibke plasti in prevleke iz elastičnih, apnenih in vodenih barv odstranite. Neravne in poškodovane površine najprej izravnajte in popravite npr. s površinskim polnilom CT 29 ali ustreznim podobnim izdelkom. Podlago grundirajte s pripravkom Ceresit CT 16, barvno usklajenim z ometom. Vpojne podlage najprej grundirajte s pripravkom CT 17 ali ustreznim podobnim izdelkom, vsaj dve uri potem pa še s predpremazom CT 16. CT 75 nanašajte šele potem, ko se predpremaz popolnoma posuši.

## UPORABA

Izdelek je pripravljen za takojšnjo uporabo. Natančno premešajte vsebino embalaže. Na podlago s pomočjo jeklene gladilne žlice nanesite enakomerno plast CT 75 na debelino enega zrna. Nato s plastično gladilno žlico, ki jo držite vzporedno s površino, naredite struktura ometa enotno. Odvisno od smeri premikanja gladilke lahko dobimo krožne, vodoravne ali navpične praske. **Ometa ne škropite z vodo!** Eno površino obdelujte brez premorov, ob tem ohranite enako konsistenco pripravka in isto številko proizvodne serije, navedeno na vsaki embalaži.

## OPOZORILO

Dela izvajajte v suhem okolju, pri temperaturi okolja in podlage nad +5 °C in pod +25 °C Ometa ne nanašajte na

zelo osončene stene, izveden omet zaščitite pred prehitrim presihanjem. Dokler omet ni popolnoma suh, ga zaščitite pred dežjem. Priporočamo, da na gradbene odre namestite zaščitne ponjave. Orodje in sveže madeže umijte z vodo, ostanke strjenega ometa pa odstranite mehansko. V primeru stika z očmi jih izpirajte z obilo vode in se obrnite na zdravnika.

Za podrobnejše podatke o izdelku glejte njegov tehnični list.

## SKLADIŠČENJE

Do 12 mesecev od datuma proizvodnje (številka proizvodne serije in datum proizvodnje sta na embalaži) pri skladiščenju v hladnem prostoru v originalni nepoškodovani embalaži.

**Ščititi pred mrazom!**

## PAKIRANJE IN ODPADKI

Plastična embalaža (PP), neto teža 25 kg. Popolnoma izpraznjene embalaže oddajte v reciklažo, ostanke materiala pa zberite in posredujte specializiranemu podjetju, pooblaščenemu za odstranjevanje tovrstnih odpadkov.

## TEHNIČNI PODATKI

Gostota: okoli 1,7 kg/dm<sup>3</sup>

Čas sušenja: okoli 15 min

Odpornost na dež: od 24 do 48 ur  
odvisno od temperature

Približna poraba:  
CT 75 2,0 mm od 2,5 do 2,7 kg/m<sup>2</sup>


Izdelek ima naslednje referenčne dokumente:

- Dovoljenje Ministra za zdravje št. 3309/07 za promet z biocidom;
- Evropsko tehnično soglasje ETA v sistemih:

Sistem Ceresit Ceretherm	Popular	Classic	Classic (R)	Classic (B)	Classic (S)	Premium	Premium (B)
ETA	08/0309	09/0014	09/0095	09/0097	09/0096	08/0308	09/0137

Potrdilo	1488-CPD-0102/W	1488-CPD-0104/W	1488-CPD-0108/W	1488-CPD-0107/W	1488-CPD-0110/W	1488-CPD-0103/W	1488-CPD-0109/W
LOS: Ceresit Ceretherm	Popular /1/09/ES izdano 09.03.2009	Classic /1/09/ES izdano 09.03.2009	Classic (R) EC 1 izdano 25.01.2010	Classic (B) EC 1 izdano 13.05.2009	Classic (S) EC 1 izdano 27.01.2010	Premium /1/09/ES izdano 09.03.2009	Premium (B) EC 2 izdano 13.05.2009

Sistem Ceresit Ceretherm Wool	Classic	Classic (R)	Premium
ETA	09/0026	09/0360	09/0037
Potrdilo	1488-CPD-0127/W	1488-CPD-0128/W	1488-CPD-0126/W
LOS: Ceresit Ceretherm Wool	Classic /1/10/ES izdano 04.01.2010	Classic (R) EC 3 izdano 25.01.2010	Premium /1/10/ES izdano 04.01.2010

									
<b>1488</b>									
<b>Henkel Polska Sp. z o.o.</b>									
<b>02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41</b>									
<b>09, 10</b>									
1488-CPD-0102/W	1488-CPD-0104/W	1488-CPD-0108/W	1488-CPD-0107/W	1488-CPD-0110/W	1488-CPD-0103/W	1488-CPD-0109/W	1488-CPD-0127/W	1488-CPD-0128/W	1488-CPD-0126/W
ETA: 08/0309	ETA: 09/0014	ETA: 09/0095	ETA: 09/0097	ETA: 09/0096	ETA: 08/0308	ETA: 09/0137	ETA: 09/0026	ETA: 09/0360	ETA: 09/0037
<b>Večplastni sistem toplotne izolacije z ometi Ceresit Ceretherm</b>									
Popular	Classic	Classic (R)	Classic (B)	Classic (S)	Premium	Premium (B)	Wool Classic	Wool Classic (R)	Wool Premium
<b>ETAG 004</b>									

-Tehnična soglasja v sistemih:

Sistem Ceresit Ceretherm	Popular	Classic	Premium	Express	Reno	Wool Classic	Wool Premium
TS	15-6894 /2008	15-4397 /2008	15-6986 /2008	15-7152/2010	15-8077 /2009	15-3717 /2008	15-7099 /2008
Potrdilo	ITB-0068/Z	ITB-0109/Z	ITB-0108/Z	ITB-0173/Z	ITB-0355/Z	ITB-0110/Z	ITB-0159/Z
LOS: Ceresit Ceretherm	Popular /1/09 izdano 02.02.2009	Classic /1/09 izdano 02.02.2009	Popular /1/09 izdano 02.02.2009	Express /2/10 izdano 15.09.2010	Reno /2/10 izdano 15.07.2010	Wool Classic /1/09 izdano 02.02.2009	Popular /1/09 izdano 02.02.2009



**1000 g izdelka vsebuje:**

- 0,05 g – terbutrin
- 0,5 g – cinkov piriton
- 0,022 g – 2-oktil-izotiazol-3(2H)-on

**Distributer za SLO:**

Henkel Slovenija d.o.o.  
 Industrijska ulica 23  
 2506 MARIBOR  
 SLOVENIJA  
[www.ceresit.si](http://www.ceresit.si)