

DEMIT Original malta

Malta SIVA/BELA



Namen	<ul style="list-style-type: none"> DEMIT Original malta se uporablja za armiranje toplotnoizolacijskih plošč iz stiroporja v fasadnih sistemih DEMIT® ORIGINAL in DEMIT® PROTECT. 								
Skladnost	<ul style="list-style-type: none"> DEMIT Original malta je izdelana v skladu z internimi standardi, ki so usklajeni z ETAG 004. 								
Fizikalni parametri	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gostota (ρ)</th> <th>Koef. toplotne prevodnosti (λ)</th> <th>Paroprepustnost (η)</th> <th>Oprijem na EPS (27 dni)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ca. 1,6 kg/dm³</td> <td>ca. 1 W/mK</td> <td>ca. 40</td> <td>min 0,08 N/mm²</td> </tr> </tbody> </table>	Gostota (ρ)	Koef. toplotne prevodnosti (λ)	Paroprepustnost (η)	Oprijem na EPS (27 dni)	ca. 1,6 kg/dm ³	ca. 1 W/mK	ca. 40	min 0,08 N/mm ²
Gostota (ρ)	Koef. toplotne prevodnosti (λ)	Paroprepustnost (η)	Oprijem na EPS (27 dni)						
ca. 1,6 kg/dm ³	ca. 1 W/mK	ca. 40	min 0,08 N/mm ²						
Sestava malta siva	<ul style="list-style-type: none"> Cement, mineralna polnila, polimerno vezivo, vodoodbojno sredstvo in dodatki. 								
Sestava malta bela	<ul style="list-style-type: none"> Beli cement, mineralna polnila, polimerno vezivo, vodoodbojno sredstvo in dodatki. 								
Poraba materiala	<ul style="list-style-type: none"> Za oba sloja znaša 4,5 kg/m². 								
Embaliranje	<ul style="list-style-type: none"> Vreče po 22,5 kg. Na paleti je 1215 kg. 								
Pogoji pri izvedbi	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura zraka in podlage v času nanašanja in vezanja mora biti med +5°C in +35°C. Fasadne površine morajo biti med vgradnjo fasadnega sistema zaščitene z gradbenimi zavesami. V neugodnih vremenskih razmerah malte ne uporabljamo. 								
Priprava materiala	<ul style="list-style-type: none"> Vsebinsko ene vreče zmešamo s 3,5 - 5,0 litri čiste vode. S propelerskim mešalom maso zmešamo do homogenosti. Po 5 minutah jo ponovno kratko premešamo. Pripravljena malta je uporabna ca. 1 uro. 								
Vgradnja	<ul style="list-style-type: none"> Pred delom zaščitimo steklo, klinker, naravni kamen, lakirane površine, kovine, itd. Malto nanašamo s kovinsko nerjavečo gladilko v dveh slojih. Pri izdelavi prvega sloja naneseemo malto po površini izolacijske plošče in vanjo vtisnemo DEMIT® armirno mrežico. Z gladilko poravnamo in zgladimo površino. Drugi sloj malte nanašamo na dobro osušen prvi sloj. Orodje takoj po uporabi operemo z vodo. Čas sušenja armirnega sloja v optimalnih vremenskih pogojih (pri +20°C in relativni zračni vlagi 65%) je ca. 1 dan za vsak mm debeline. 								
Skladiščenje	<ul style="list-style-type: none"> Malto skladiščimo in transportiramo v originalni embalaži, pokrito in na suhem. 								
Varnostna opozorila	<ul style="list-style-type: none"> Xi Dražilno R 36/37/38 Draži oči, dihala in kožo. S 2 Hraniti zunaj dosega otrok. S 22 Ne vdihavati prahu. S 24/25 Preprečiti stik s kožo in očmi S 26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. S 37/39 Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščitno za oči. S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsebnost kroma (Cr 6⁺) manjša od 2 ppm. Za več informacij glej Varnostni list. 								
Rok uporabe	<ul style="list-style-type: none"> V zaprti in nepoškodovani embalaži je uporabnost izdelka najmanj 6 mesecev od datuma na embalaži. Material iz poškodovane vreče je potrebno takoj porabiti. 								
Odstranjevanje	<ul style="list-style-type: none"> Nevezan material se pomeša z vodo, pusti da se strdi in odloži med gradbene odpadke. Klasifikacijska številka odpadka je: 17 09 04. Očiščena embalaža se lahko reciklira in preda zbirateljem embalaže. 								