


Rigips ProFinish



Opis produkta

ProFinish je fina, svetla disperzijska gladilna masa za notranjo uporabo. Uporablja se za glajenje mavčno kartonskih, betonskih, grobo ometanih in drugih površin. Zračno sušeč proizvod.

Prednosti

ProFinish se lahko nanaša ročno ali strojno, je zelo gladka masa in se lahko nanaša ter brusi in ima dolg čas obdelave..

Področja uporabe

Za glajenje mavčno kartonskih površin skladno s kvalitetskimi stopnjami razreda Q3 in Q4. Za zapolnjevanje razpok in luknjic in za izravnavo neravne površine kot tudi za glajenje betonskih in drugih površin. ProFinish se lahko uporablja za glajenje preko vseh fugirnih mas, ki se uporabljajo za polnjenje stikov mavčnih plošč. Gladilna masa se suši na zraku. Pred polaganjem tapet je pomembno, da uporabite osnovni premaz Rigips (Rikombi-Grund). Maksimalna debelina nanosa je do 3 mm. Čas sušenja je odvisen od klimatskih pogojev. Ne mešati z drugimi materiali.

Pogoji za obdelavo

Zrak, material in podlaga morajo biti segreti vsaj do temperature + 5°C. Podlaga mora biti trdna, čista, suha in brez prahu..

Obdelava

Priprava materiala:
ProFinish stresemo med mešanjem v čisto vodo in vmešamo ročno ali strojno do kremaste mase brez grudic. Po cca. 3 minutah še enkrat premešamo. (Hladna voda upočasnjuje, topla voda pospešuje proces.)
ProFinish se lahko brez težav dodaja v že zamešano maso. Pri daljši prekinitvi dela je potrebno maso prekrito s tankim slojem vode. Pred nadaljevanjem dela vodo odlijte ali dodajte še nekaj ProFinish-a v prahu. ProFinish je zračno sušeč material.

Glajenje:
Glajenje celotne površine je primerno za vse vrste površin posebej za beton, mavčne in apneno cementne omete, itd.!
Glajenje površin kvalitete stopnje: Q3:
Prekrijte celotno površino s takim slojem in zapolnite razpoke
Q4:
Prekrijte celotno površino z debelino sloja min. 2 mm.
Če je potrebno površino pobrusite.

Primerno za kvaliteto površine

Q3 – Q4

EN-klasifikacija

CE 2A – EN 13963 – A1– NPD

Podatki o proizvodu

Razmerje mešanja	ca. 2,2 – 2,5 kg / 1 L vode
Čas za obdelavo	max. 3 dni
Debelina nanosa	0 – 3 mm
Poraba materiala	Površina: ca. 1,2 kg/m ² /mm
Razred odziva na ogenj	A1
Difuzijska upornost	μ = 10
Trdnost	po EN 13963
Velikost pakiranja	25 kg
Skladiščenje: Skladiščiti na suhem. Rok uporabe najmanj 12 mesecev. Že odprte vreče tesno zapreti in uporabiti v roku 3 mesecev.	

Za dodatne informacije se obrnite na:

Saint-Gobain Rigips
Leskoškova cesta 2
1000 Ljubljana

Tel : 00386 (0)1 500 18 10
Fax: 00386 (0)1 500 18 15
www.rigips.si

Notranja



Uporaba

Ročno / Strojno



Obdelava

cca. 24 ur



Čas osušenja

0 – 3 mm



Debelina nanosa

cca. 1,2 kg/m²/mm



Poraba materiala

Q3-Q4



Kvaliteta površine

Informacije v tej publikaciji temeljijo na našem trenutnem tehničnem znanju in izkušnjah. Zaradi številnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na obdelavo in uporabo naših izdelkov, ti podatki ne razbremenijo uporabnika naših izdelkov od odgovornosti opravljanja svojih pregledov in testiranj, saj predstavljajo le splošne smernice. Zagotavljanje opisanih lastnosti v pravnem smislu zato ni mogoče. Obstoječe varnostne predpise in veljavne zakone mora izvajalec spoštovati. Pridržujemo si pravico do sprememb v korist tehničnega napredka brez predhodnega obvestila.